

塗 装 仕 様 書

適 用 : 屋内水系塗料塗り、木部着色クリア
 仕 様 書 番 号 :
 適 用 範 囲 : 木部等
 仕 様 :
 下 地 調 製 :

工 程	塗料名規格名称	塗布量	塗り回数	塗り重ね時間	希釈剤
		(kg/m ² /回)		(20℃)	(希釈率)
1	下地調製	素地の乾燥を十分に行い、汚れ及び付着物を除去する。			
2	下塗り	ロハスコート	0.04~0.06	1	2時間以上7日以内 上水 (0~5)
3	研磨紙すり	研磨紙 #120~240 毛羽取り程度			
4	上塗り	ロハスコート	0.04~0.06	1	2時間以上7日以内 上水 (0~5)

- 塗装面が必ず乾燥してから塗装を始めること。
- 気温が5℃以下湿度が85%以上の日には塗装を避ける。
- 使用する刷毛は、水性塗料専用のナイロン刷毛を使用し、絶対に獣毛刷毛を使用しないこと。
- 希釈率厳守。薄め過ぎは塗料の性能を著しく落とします。
- 標準塗布量は刷毛塗りを基本として算出しています。
- スプレーで塗装する場合は必ず適切なフィルターを通すこと。

T N C 有限会社 郵便番号424-0841
 静岡県静岡市清水区追分四丁目2288番地の3
 電話 054-347-6770 ファクス054-347-6600
[e-mail tnc@za.tnc.ne.jp](mailto:tnc@za.tnc.ne.jp)

塗 装 仕 様 書

適 用 : 屋外水系塗料塗り、木部着色クリア
 仕 様 書 番 号 :
 適 用 範 囲 : 木部等
 仕 様 :
 下 地 調 製 :

工 程	塗料名規格名称	塗布量	塗り回数	塗り重ね時間	希釈剤	
		(kg/m2/回)		(20℃)	(希釈率)	
1	下地調製	素地の乾燥を十分に行い、汚れ及び付着物を除去する。				
2	下塗り	ロハスコート	0.06~0.08	1	2時間以上7日以内	上水 (0~5)
3	中塗り	ロハスコート	0.06~0.08	1	2時間以上7日以内	上水 (0~5)
4	上塗り	ロハスコート	0.06~0.08	1	2時間以上7日以内	上水 (0~5)

- 塗装面が必ず乾燥してから塗装を始めること。
- 気温が5℃以下湿度が85%以上の日には塗装を避ける。
- 使用する刷毛は、水性塗料専用のナイロン刷毛を使用し、絶対に獣毛刷毛を使用しないこと。
- 希釈率厳守。薄め過ぎは塗料の性能を著しく落とします。
- 標準塗布量は刷毛塗りを基本として算出しています。
- スプレーで塗装する場合は必ず適切なフィルターを通すこと。

T N C 有限会社 郵便番号424-0841
 静岡県静岡市清水区追分四丁目2288番地の3
 電話 054-347-6770 ファクス054-347-6600
[e-mail tnc@za.tnc.ne.jp](mailto:tnc@za.tnc.ne.jp)