

## 成分表・試験成績表

エイ・エフ・エム ジャパン株式会社  
〒501-8331 岐阜県羽島市堀津町横手3丁目18-2  
電話 058-398-3688 ファックス 058-398-3123

成分、含有量、CAS No. および塗料配合

品番	801XX
品名	ロハスコート(各色)

成分名	重量%	CAS No.	備考
アクリルポリマーエマルジョン	6-8	混合物	有害性情報なし
アクリルコポリマーエマルジョン	25-30	混合物	有害性情報なし
水	45-50	7732-18-5	
プロピレングリコール	4<	57-55-6	
鉱物性顔料・消泡剤	10-15	混合物	有害性情報なし
合計	100		

## [塗料特性]

比重: 1.01                      加熱残分: 28.56%                      pH値: 7-8  
引火点: なし                      色相: 各色                      臭気: 微臭  
その他:

## [記事]

塗料種類: 水性アクリルエマルジョン塗料  
用途: 建築木材調色仕上げ用  
関係法例: 別に無し

試験項目	試験成績	規格	ASTM
容器中の状態	合格	腐臭がなく固まったものがなく一様である。	D1475-86
含有固体粒径	合格	直径 0.6mm 以下	／196-86
作業性	合格	乾燥時間。20分以上三時間以下。(5度以上)	D1460-83
塗膜の外観	合格	浸透し重ね塗りの場合に外観に異常がないこと。	
耐候性	合格	紫外線促進試験で700時間。	G26-88
耐汚染性	合格	ソース、オリーブオイル、口紅12時間スポット試験。	D1308-02
耐薬品性	合格	5%酢酸、1%炭酸ナトリウム水12時間スポット試験。	
湿熱試験1	合格	50°C、90%RH、45日間	D2243-82
湿熱試験2	合格	沸騰水中に20分放置。	*
寒熱試験	合格	-20°C—60°Cの温度変化を5サイクル。	D2243-82
隠蔽率(0.95以上)	—	レネタカードによる乾燥フィルムの隠蔽力試験。	D2805-85
耐洗浄性	合格	常温水での繰り返し水洗試験	D3450-86
臭気	合格	刺激臭がない事。	*

\* ASTMに規定がないため、メーカー研究所での出荷時抜き取り検査報告書による。